SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

TEMELJNA BOJA ZE DEKORACIJE



COD. 3880019

DECORFOND - V.2024-09-23

OPIS

DECORFOND je superperiva boja za pripremu unutrašnjih zidnih površina prije nanošenja završnih dekorativnih proizvoda: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFESSI, MARCOPOLO.
Formuliran na bazi akrilnog veziva, DECORFOND stvara film koji je otporan na alkalnost podloge, te idealan za izjednačavanja podloge.
Zahvaljujući izjednačavanju podloge, mat efektu,odličnoj pokrivnosti i bijelini DECORFOND je proizvod za idealno pripremanje podloge za najbolji mogući estetski dekorativni rezultat.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni polimeri u vodenoj emulziji.
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.55 ±0.05 kg/l
- Viskoznost UNI 8902: 40000cps ± 4000cps pri 25°C (rotacioni viskozimetar Brookfield)
- Preivost UNI 10560: >5000 ciklusa, odličan
- Sjajnost UNI EN ISO 2813: <5 jako mat
- Sušenje (na 25 oC i 65% R.V.): suho na dodir 30 min, naredni slojevi nakon 4h.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:
-Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva.
-Betonske površine
-Gips i gipsane ploče
-Stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
-Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj upojnosti.
Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podloge".
Ne nanositi na svježe alkalne podloge, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

većini slučajeva oko četiri tjedna.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips, gipsane ploče:
-Osigurati se da je površina stara i zrela, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanjesa adekvatnim proizvodima.
-Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju.
-Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
-Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
-Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe i pukotine nazidnim površinama koristiti BETOMARC ili RASAMIX ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
-Provjeriti da je podloga potpuno suha i nanijeti jedan sloj IDROFIS impregnacija na bazi vode, ili ATOMO mikronizirana impregnacija na bazi vode.
-Nanijeti DECORFOND prema uputstvima za nanošenje.
-Nakon najmanje 6 sati nanijeti završni dekorativni premaz.
*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti zraka i podloge:
Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C
Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C
Vlažnost podloge: <10% R.V.
-Alat: kist,valjak ili Airless.
-Broj slojeva: 1 ili 2, ovisno o vrsti podloge, nanijeti proizvod unakrsnim potezima, kako bi se najbolje pripremila podloga za nanošenje završnih dekorativnih slojeva: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFESSI, MARCOPOLO.
-Razrjeđivanje: prvi i drugi sloj sa 30-35% sa vodom.
-Nanošenje prskalicom nije preporučljivo zbog abrazivnog djelovanja silicijskih punila u proizvodu.
-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.
-Prosječna potrošnja: 8-10 m2/l na glatkim površinama sa srednjom upojnošću. Preporučljivo je određivanje stvarne potrošnje izvođenjem preliminarnih testova na određenoj površini.

NIJANSIRANJE

Proizvod se može nijansirati s pomoću sistema Marcromie, te COLORADO tonerima, samo u svijetlim nijansama. Ne upotrijebiti više od 5% pigmenta u volumenskom odnosu.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)
Kat. A/g: Temeljni premazi (baza voda): 30 g/l (2010)

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Ovaj proizvod sadrži max: 30 g/l HOS

Koristiti porizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

SAN MARCO GROUP guarantees that the information herein is provided to the best of its technical and scientific knowledge and based on its experience; nonetheless, the company may not be held liable for the results obtained using these products, as application conditions are beyond its control. It is recommended to always make sure that the product is suited to each specific instance. The present sheet voids and replaces any previously existing sheets.