Capadur F7-LangzeitLasur

Lazura za prozore i vrata

ColorExpress

Opis proizvoda

Primjena

Debeloslojna lazura na bazi otapala prikladna za nijansirane premaze i zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija (kao što su prozori i vrata) i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija (kao što su konstrukcije na pero i utor, prozorski kapci i vrata). Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Zbog tipičnog mirisa alkidne smole, preporučuje se na većim površinama u unutarnjim prostorima koristiti Capadur DecorLasur KF.

Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča (kao što su masivne drvene ploče) obratiti pažnju na BFS upute br. 18 st. 2.2.3.

Svojstva materijala

- Idealan za renoviranje prozora i vrata
- Manje zahtjevana za obnavljanje zahvaljujući dužim intervalima održavanja
- Visoka stabilnost nijanse i UV-zaštita zahvaljujući transparentnim pigmentima željezovih oksida
- Ne sadrži biocide
- Ne kapa

Osnova materijala

Alkidna smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

Standardna roba:
2,5 L

ColorExpress:
700 ml, 2,5 L, 5 L

Nijanse

Farblos (transparentan), Kiefer, Eiche, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz

Ostale nijanse moguće tonirati u ColorExpress sustavu. Osnova materijala je transparentna nijansa "Farblos"

Napomena:
Capadur F7-LangzeitLasur „farblos“ kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke tonirane lazure ili kao završni premaz na lazuri tamnih nijansi, jer se u suprotnom ne može garantirati zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija preporuka je ne upotrebljavati transparentnu bazu.

Stupanj sjaja

Svilenkasto sjajni
Stupanj sjaja može varirati ovisno o površini drveta.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, u čvrsto zatvorenom spremniku.

Tehnički podaci

- Gustoća: cca. 0,90 g/cm^3



CAPAROL

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
○	○	○	+	+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Primjena

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, stabilna i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih dimenzija 15 %. Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduvjet za trajnu zaštitu drveta s premazima.

Priprema podloge

Prije nanošenja premaza potrebno je očistiti drvene površine od prašine, prljavštine, smole, masti, ulja, itd. Temeljito očetkati svu prašinu od brušenja ili labavih ostataka starih premaza. Ostaci silikona uzrokuju probleme tijekom nanašanja.

Novi drveni elementi:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrund.

Netretirano drvo na otvorenom treba premazati neposredno prije izlaganja atmosferilijama (UV zračenje, padaline, vjetar). U protivnom se može očekivati smanjeno prianjanje premaza zbog stvaranja razdjelnog sloja. Stupanj problematičnosti ovog razdjelnog sloja se ne može odrediti standardnim ispitivanjima na objektu.

Staro neobrađeno drvo:
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrund.

Premazano drvo / Obnova prozora i vrata
U potpunosti uklonite nenosive stare premaze do zdravog drveta. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrund.
Nosive stare premaze obrusiti, očistiti i provjeriti kompatibilnost sa Capadur F7-LangzeitLasur.

Način primjene

Nanijeti minimalno dva puta, nerazrijeđeno. Prilikom obnavljanja nanijeti najmanje jedan ili dva nanosa F7-Langzeitlasur.
Špricanjem samo u zatvorenim sustavima s uređajima za ekstrakciju.

Proizvod je tiksotropan. Tiksotropni učinak slabi mehaničkim naprezanjem (miješanjem). Nakon nekoliko sati mirovanja, tiksotropija se ponovno uspostavlja.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga	Primjena	Grundiranje	Među- i završni premaz
Dimenzionalno stabilni drveni elementi	**vani**	Capalac Holz-Imprägniergrund	2x Capadur F7-LangzeitLasur
Ograničeno stabilni drveni elementi	**vani**	Capalac Holz-Imprägniergrund	2x Capadur F7-LangzeitLasur
	unutra	Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

Nije prikladno samostalno korištenje transparentne nijanse Farblos.

Potrošnja

Nanošenje četkom na glatke drvene površine:
cca. 80 – 100 ml/m^2

Nanošenje četkom na grubo rezane drvene površine:
cca. 100 – 120 ml/m^2

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

- Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: min. 5 °C (povoljan temperaturni raspon: 10 do 25 °C)
- Relativna vlažnost zraka: ≤ 80 %

Vrijeme sušenja

Pri 23 °C i 55 % relativne vlažnosti zraka	**Može se premazivati**	**Otporan na kišu / suh**
nakon sati	10 - 12	24

Upojnost površine drveta utječu na sušenje i sjaj. Na drvenim podlogama sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju (npr. hrast) može doći do odgode sušenja.

Čišćenje alata

Alat nakon uporabe očistite razrjeđivačem od sintetičke smole ili univerzalnim razrjeđivačem.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Može izazvati alergijske reakcije kože. Štetno za vodene organizme s dugotrajnim učincima. Izbjegati udisanje maglice/para. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice. Ako se pojavi iritacija kože ili osip: potražite liječnički savjet/pomoć. Skinuti kontaminiranu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Odložiti sadržaj/spremnik u ovlašteno postrojenje za zbrinjavanje otpada. Ponovljeni kontakt može uzrokovati suhoću ili pucanje kože. Sadrži: Reakcijsku smjesu bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat i Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakat, anhidrid maleinske kiseline.
Odlaganje	Ostatke tekućeg materijala odložite na sabirno mjesto starih boja/lakova, a osušene ostatke materijala odložite kao građevinski otpad ili komunalni/kućni otpad.
HOS	Ovog proizvoda (Kat. A/e): max. 400 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži max. 380 g/l.
GIS kod	BSL40
Deklaracija sadržaja	Alkidna smola, silikati, alifati, alkoholni ester, glikol, voda, glikoleter, aditivi.
Detaljniji podaci	vidjeti Sigurnosno - tehnički list
Tehnička podrška	U ovim Tehničkim informacijama nije moguće tematizirati sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim terenskim djelatnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 188 · Stanje: ožujka 2025

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88