Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)**32 820 030** F +381 (0)**32 817 029**
E info@maximapaints.com

MB **07573987**
PIB **101263444**
www.maximapaints.com

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MXKB-2021/07 od 12.07.2021.

MAXIKRIL® Block

akrilni temeljni premaz protiv mrlja



Karakteristike proizvoda

- Izolira i blokira mrlje
- Povećava kvalitetu površina
- Ujednačava upojnost površina
- Povećava prionjivost završnih materijala
- Smanjuje potrošnju završnih materijala
- Ekološki proizvod

Značajke i namjena

MAXIKRIL Block je temeljni premaz na bazi akrilnih vodenih disperzija. Koristi se za blokiranje ili izolaciju mrlja uzrokovanih duhanskim dimom, čađom, mrlja uzrokovanih curenjem ili poplavom. MAXIKRIL Block nanosi se na suhe i čiste ožbukane površine (cementne, cementno-vapnene), ožbukane površine, gips-kartonske ploče, površine na koje su nanesene akrilne boje ili dekorativne žbuke te u interijeru. Površine premazane ovim temeljnim premazom su ujednačene, manje upojne, ravnomjerno obojene, imaju poboljšano prianjanje završnih materijala i smanjenu njihovu potrošnju. Suhi premazni film je bezbojan. MAXIKRIL Block se ne smije koristiti ako se za završne radove ugrađuju materijali na bazi silikata ili silikona.

Pakiranje

MAXIKRIL Block se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 L i 5 L.

Tehnički podaci

- Izgled: tekućina;
- Boja: mliječno bijela;
- Gustoća (T = +20 °C) (kg/L): ≈ 1,03;
- pH (T = +20 °C): 7,0–9,0;
- Sadržaj suhe tvari (%): 38–44;
- Sadržaj hlapljivih organskih spojeva (VOC) (g/L): < 1;
- Vrijeme sušenja, pri temperaturi od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 60%:
  - Premaz je suh na dodir nakon ≈ 2 sata,
  - Premaz je prikladan za nanošenje narednog sloja nakon min. 24 sata;

Sastav: polimerno vezivo, zgušnjivači, aditivi i voda.

Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)**32 820 030** F +381 (0)**32 817 029**
E info@maximapaints.com

MB **07573987**
PIB **101263444**
www.maximapaints.com

Priprema podloge

Stare premaze koji nisu dobro vezani, prašinu, uljne premaze, emajle i lakove odstraniti mehanički. Podloga mora biti suha, nosiva, bez nečistoća koje mogu negativno utjecati na prijanjanje temeljnog premaza na datu podlogu.

U slučaju grundiranja starih zidnih površina koje su zaražene gljivicama i algama, prethodno ih tretirati sredstvom za uništavanje zidnih algi i gljivica MAXICID Standard.

Priprema materijala

MAXIKRIL Block prije upotrebe razrijedimo s vodom u omjeru 1:3. Dakle, na 1 litru MAXIKRIL Block temeljnog premaza dodamo 3 litre čiste i hladne vode, dobro promiješamo i kao takav temeljni premaz je spreman za nanošenje. Nemojte smanjivati niti povećavati omjer miješanja s vodom.

Tijekom nanošenja tijekom nanošenja pripremljenog temeljnog premaza nije dopuštena naknadna korekcija materijala na bilo koji način (dodatno razrjeđivanje vodom ili drugim sredstvima, dodavanje sredstava za nijansiranje i sl.), jer to neizbježno utječe na ujednačenost kvalitete impregniranih površina.

Nanošenje

MAXIKRIL Block nanosi se u jednom sloju valjkom, četkom ili špricanjem. Kod nanošenja valjkom ili četkom, uklonite višak materijala s alata prije nanošenja. Pripazite da temeljni premaz ravnomjerno nanesete po cijeloj površini (izbjegavajte tragove curenja na zidu), jer neravnomjerno nanesen temeljni premaz može dovesti do različite upojnosti i hrapavosti površine. Ovo je osobito važno ako se nakon temeljnog premaza nanose disperzijske boje, jer to može utjecati na kvalitetu i ujednačenost osušenog sloja boje. Vrijeme sušenja je najmanje 24 sata na sobnoj temperaturi. Nakon tog vremena može se nanijeti jedna od unutarnjih disperzijskih boja (MAXIDIS, ULTRADIS...). Ako se nakon toga pojave mrlje, to znači da je površina bila jako zaprljana, pa je potrebno ponoviti postupak premazivanja i premazivanja.

Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne smije se koristiti na temperaturama nižim od +5 °C ni iznad +35 °C te pri relativnoj vlažnosti zraka višoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali odnose se na temperaturu prostorije, površina koje se tretiraju i samog materijala.

Prosječna potrošnja je između 50–75 ml/m², pri nanošenju jednog sloja. Na potrošnju utječu upojnost i kvaliteta pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja.

Čišćenje alata i prostora

Nakon uporabe, alat odmah operite čistom vodom. Sav materijal koji se slučajno nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, potrebno je odmah očistiti dok se materijal još nije osušio.

Postupanje s otpadom

Ostatke neutrošenog materijala koji se ne razrjeđuje, u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži čuvati za kasniju upotrebu.

Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)**32 820 030** F +381 (0)**32 817 029**
E info@maximapaints.com

MB **07573987**
PIB **101263444**
www.maximapaints.com

Prilikom odlaganja materijal ne miješajte s komunalnim otpadom, ne izlijevajte u kanalizaciju, vodotokove ili okoliš, već ga pomiješajte s cementom ili drugim upijajućim materijalom (piljevina, pijesak i sl.) i odložite u stvrdnutom stanju kao građevinski (klasifikacijski broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacijski broj: 08 01 12) otpad. Temeljito očišćena ambalaža može se reciklirati.

Zaštita na radu

Zaštita tijela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama.
- Oči zaštititi zaštitnim naočalama.
- Dišne putove zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje strojem za špricanje.

Tijekom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Prije pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Obratite se liječniku za pomoć, pokažite mu sigurnosno-tehnički list proizvoda.

U slučaju kontakta s očima, oči ispirati čistom vodom 15 minuta. Držite poklopce otvorenima tijekom ispiranja. Zatražite pomoć oftalmologa, pokažite mu sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Za više informacija pogledajte sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Rok uporabe i skladištenje

18 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na pakiranju. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla. Ne smije se smrznuti! Čuvati izvan dohvata djece.

Kontrola kvalitete

Svojstva proizvoda definirana su sukladno važećim normama i internim standardima kvalitete. Uz postojanje i primjenu standarda za praćenje i kontrolu kvalitete ISO 9001, MAXIMA osigurava deklarirane performanse proizvoda. Ispitivanja i praćenje kvalitete provode se u razvojnom centru MAXIMA svakodnevno i periodično u ovlaštenim institutima i laboratorijima.

Uvođenjem i strogom primjenom standarda u području zaštite okoliša ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano pripadajućim certifikatima, tijekom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utječe negativno na okoliš i osigurava sigurne uvjete rada.

Ostale informacije

Tehničke upute navedene u ovom tehničkom listu izrađene su na temelju prakse i iskustva s ciljem postizanja željenih rezultata ugradnjom proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu neadekvatnim odabirom proizvoda i nestručnom montažom.

Ovaj tehnički list zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo pravo na sve naknadne izmjene i dopune.