Tehničke informacije

KOREX

sredstvo za odstranjivanje korozije



Opis

KOREX je sredstvo za djelotvorno odstranjivanje korozije.

Područje primjene

Koristi se u industriji kao i domaćinstvima za odstranjivanje korozije sa metalnih površina.

Izgled

mliječno bijeli

Gustoća

1,0 – 1,1 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Ne razrjeđuje se.

Kompatibilnost

Prethodni premazi: -

Sljedeći premazi: *KEMOLUX AK temeljni premaz za metal, KEMOLUX UNI AK brzosušiva temeljna boja za metal, KEMODUR S, KEMOCEL temelj za metal, HARDLUX DS temeljni premaz, HARDLUX Rust Beater*

Priprema površine

Površinu je potrebno prvo mehanički očistiti od hrđe koja ne prijanja čvrsto na podlogu. Ukoliko se na metalnoj površini nalazi i stari premaz potrebno ga je prebrusiti kako ne bi zaostao neizreagirani KOREX. Na površinu izloženu djelovanju korozije nanijeti sredstvo, ostaviti da djeluje 2 – 3 sata, odnosno dok se površina ne osuši. Ako je sloj korozije deblji, ponoviti postupak.

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Nanošenje materijala

Prije nanošenja boje potrebno je zaštititi sve drvene, staklene i metalne površine. Poprskana mjesta odmah očistiti vodom!

Sredstvo se nanosi bez razrjeđivanja potapanjem, prskanjem ili kistom, a nakon 2 – 3 sata (dok se potpuno ne osuši) površina je spremna za daljnju obradu. Ispiranje nije potrebno, osim u slučaju prekomjerne primjene Korexa ili manje hrđave površine gdje na površini može zaostati neizreagirani Korex. Neizreagiran Korex na površini potrebno je ukloniti vodom, te osušiti površinu prije daljnje obrade.

Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr

KOREX

sredstvo za odstranjivanje korozije

Uvjeti rada

temperatura zraka: min. +10 °C, maks. +25 °C
relativna vlažnost: maks. 75 %
temperatura površine: min. 3 °C viša od točke rosišta

Rok valjanosti

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 16.02.2026.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr