SITOLOR TVORNICA BOJA d.o.o.
Osječka 280, HR-35000 Slavonski Brod
T:+385 (0)35 638 333 F:+385 (0)35 638 332
E-mail: info@sitolor.com
www.sitolor.com

TEHNIČKA INFORMACIJA 14908/2024

EXTRA GRUND

Visoko pokrivni temeljni premaz

1. Opis proizvoda:

EXTRA GRUND je visoko pokrivni temeljni premaz za impregniranje unutarnjih zidnih i stropnih površina. Povećava pokrivnost boja na vapneno cementnim i gips kartonskim podlogama. Naročito se preporučuje kod slabo pokrivnih nijansi i gips kartonskih ploča. Kod već intenzivno obojanih površina idealan je kod prijelaza na drugu nijansu.

2. Vrste pakovina i nijanse:

Plastične kante od: 3 / 5 / 15 L.
Proizvodi se u bijeloj boji.

3. Tehničke karakteristike:

BOJA PREMAZA:	bijela
SJAJ (EN ISO 13300):	mat
SADRŽAJ SUHE TVARI, tež.%	65 - 67%
SADRŽAJ SUHE TVARI, vol.%	44 – 46%
VISKOZNOST (EN ISO 2555):	5000 – 8000 mPa·s, 5/20, 20°C
GUSTOĆA (EN ISO 2811):	1,55 – 1,65 kg/l
MEĐUPREMAZNI INTERVAL:	4 - 6 sati, T=20°C, rel.vl.zraka=65%
pH:	8,5 – 9,5
HOS:	A(h), 30 g/l; maks. 1 g/l

glavni sastojci: akrilno vezivo, punila, pigmenti, aditivi, voda.

4. Priprema podloge:

Podloga mora biti suha, čvrsta i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnoća i drugih nečistoća.

5. Priprema proizvoda:

Proizvod prije uporabe razrijediti čistom vodom do 5% te dobro promiješati.

6. Nanošenje, potrošnja i sušenje:

Nanosi se kistom, valjkom ili špricanjem u jednom sloju.
Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge;

Okvirna potrošnja za jednoslojni nanos: 100 - 120 ml/m^2

Debljina suhog filma pri teoretskoj potrošnji od 100 ml/m^2: 44 µm.

Pri temperaturi od 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka međupremazni interval je 4-6 sati. Niže temperature i povećana vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja, čime se može znatno produžiti vrijeme za nanošenje sljedećeg premaza. Radove izvoditi pri temperaturi od +5°C do +30°C.

7. Čišćenje pribora, postupanje s otpadom i zbrinjavanje ambalaže:

Ukloniti višak boje s korištenog pribora i oprati ga vodom dok je boja svježa. Neiskorišteni dio nerazrijeđene boje se može sačuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži za kasniju uporabu. Ostatke proizvoda ne izlijevati u okoliš. U skladu s propisima o postupanju s otpadom, ostatke proizvoda i otpadnu ambalažu predati ovlaštenom sakupljaču/obrađivaču ili u najbliže reciklažno dvorište.

8. Zaštita pri radu:

Zaštita dišnih puteva zaštitnom maskom i zaštita očiju zaštitnim naočalama ili štitnikom za lice je potrebna samo kod nanošenja špricanjem, u protivnom poštujemo opća uputstva i propise iz zaštite kod građevinskih odnosno soboslikarsko ličilačkih radova. Upotreba posebnih osobnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom nanošenja boje ličilačkim valjkom ili kistom nije potrebna. Ukoliko premaz dođe u dodir s očima odmah ih isprati vodom.

9. Kontrola kvalitete:

Parametri kvalitete proizvoda određeni su internim proizvodnim specifikacijama te hrvatskim, europskim i drugim standardima. Garancija deklariranog, odnosno propisanog nivoa kvalitete, osigurana je od 2003. godine uvedenim sustavom cjelovitoga upravljanja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevne analize u vlastitom laboratoriju i povremeno u nezavisnim zavodima i institutima u Hrvatskoj i inozemstvu. Prilikom cjelovitog proizvodnog procesa, strogo se poštuju hrvatski i europski standardi s područja zaštite okoliša te osiguravanja sigurnosti i zdravlja pri radu.

10. Skladištenje, transportiranje i rok uporabe proizvoda:

Proizvod skladištiti i transportirati pri temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićenog od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece. PROIZVOD NE SMIJE SMRZNUTI!
Trajnost pri skladištenju u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri preporučenim uvjetima skladištenja, iznosi najmanje 18 mjeseci. Deklarirani rok uporabe ne odnosi se na načeta originalna pakovanja!

11. Ostale informacije:

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzročenu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.
Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.