303

antivegetativa autolevigante

Descrizione del prodotto

303 è un'antivegetativa autolevigante a base di ossido rameoso e agenti antilimo. Eccezionale rapporto qualità prezzo: la scelta ideale per la protezione fino a 12 mesi di imbarcazioni fino a 35 nodi di velocità, in qualunque situazione. La sua solubilità bilanciata la rende adatta anche ad imbarcazioni che stazionano per lunghi periodi all'ormeggio. Non adatta ad imbarcazioni in alluminio.

Caratteristiche

COLORI	Bianco, Grigio, Nero, Blu cielo, Blu Mare, Rosso Ossido
SOLIDO IN VOLUME	49-51%
PESO SPECIFICO	1,55-1,65
COV	420-430 g/l
PEZZATURA	0,75L, 2,5L, 5L, 10L
SHELF-LIFE	24 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	9-10 m^2/L per mano (100-110 micron bagnati, 50-55 micron secchi)
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless
DILUENTE	N. 2

Impiego

Preparazione della superficie:

SUPERFICIE TRATTATA CON ANTIVEGETATIVA IN BUONE CONDIZIONI: Lavare a pressione con acqua dolce e/o carteggiare ad umido con carta medio grossa per rimuovere la parte esausta di antivegetativa.

SUPERFICIE TRATTATA CON ANTIVEGETATIVA SCONOSCIUTA O IN CATTIVE CONDIZIONI: Lavare a pressione con acqua dolce e/o carteggiare ad umido con carta medio grossa per rimuovere la parte esausta di antivegetativa. Quindi applicare UNIVERSAL PRIMER.

IMBARCAZIONI IN FERRO: Sgrassare, sabbiare o discare, quindi primerizzare con PRIMEPOX e/o ROSTAR.

IMBARCAZIONI IN LEGNO: Primerizzare con BARRIER diluito al 50%, quindi con PRIMEPOX.

IMBARCAZIONI IN VETRORESINA: Sgrassare, carteggiare, quindi primerizzare con PRIMEPOX (prevenzione antiosmosi) o FIBERGLASS PRIMER.

Applicazione:

PENNELLO o RULLO: Applicare due mani (o tre per una protezione di 24 mesi), a distanza di 6 ore una dall'altra a 20°. Applicare una terza mano sulle parti maggiormente soggette a consumo (linea di galleggiamento, spigoli).

MARLIN Srl
Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy
Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com

SPRUZZO AIRLESS: Applicare una mano (minimo 200 micron bagnati per 12 mesi). Ugello consigliato 317-521: grandezza foro 0.17-0.21, apertura in gradi da 30 a 50, pressione 160-220 BAR. Diluzione non necessaria (consigliata 0%, max 5%).

Tempi di asciugatura:

	10° C	20° C	30° C
FUORI POLVERE	45 min	30 min	20 min
AL TATTO	5 ore	3 ore	2 ore
PER RICOPERTURA	12 ore	6 ore	4 ore
PER VARO*	24 ore	12 ore	8 ore

**Tempo massimo per varo dopo l'applicazione: 6 mesi*

Suggerimenti:

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Il prodotto può presentare una marcata separazione a causa dei pigmenti pesanti presenti nel formulato.
- Non applicare su imbarcazioni in alluminio o lega leggera, ad eccezione del bianco.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l'ultima mano.
- Rispettare le quantità consigliate per ottenere un buon risultato. Il prodotto è pronto all'uso, si sconsiglia l'uso di diluente.
- In caso di applicazione dell'antivegetativa molti mesi prima del varo, è preferibile tenere l'imbarcazione al riparo da luce solare diretta e pioggia.
- Eventuali pulizie sott'acqua della carena (con spazzole, feltri abrasivi, spugne) accorciano notevolmente la durata della protezione.
- Si consiglia di carteggiare esclusivamente ad umido.

Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Utilizzare dispositivi di protezione individuali adeguati.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti.

MARLIN Srl
Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy
Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com