UNIVERSAL PRIMER

Primer isolante per antivegetative

Descrizione del prodotto

Primer per opera viva a base di resine viniliche, dotato di grande impermeabilità e potere anticorrosivo, da applicare prima dell'antivegetativa.
Ideale per isolare vecchie antivegetative in cattivo stato o sconosciute. Buon primer impermeabilizzante ed anticorrosivo per legno e ferro, può essere usato anche su vetroresina.

Caratteristiche

COLORI	Grigio
SOLIDO IN VOLUME	40%
PESO SPECIFICO	1,20-1,25
COV	500 g/l
PEZZATURA	0,75L, 2,5L
SHELF-LIFE	36 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	10 mq/litro
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Airless
DILUENTE	N.2
RAPPORTTO D'IMPIEGO	Monocomponente

Impiego

Preparazione della superficie:

SUPERFICIE TRATTATA CON ANTIVEGETATIVA SCONOSCIUTA O IN CATTIVE CONDIZIONI: Lavare a pressione con acqua dolce e/o carteggiare ad umido con carta medio grossa per rimuovere la parte esausta di antivegetativa. Applicare una mano di UNIVERSAL PRIMER (diluito con 5-10% con DILUENTE N.2).

FERRO/ALLUMINIO: Particolare cura va posta nella preparazione delle lamiere in ferro per le quali è senz'altro consigliabile la sabbiatura al grado SA 2,5 onde eliminare tutta la calamina. Dopo la sabbiatura (o eventualmente la discatura), la superficie va spolverata con aria compressa o con stracci asciutti, non va invece lavata con solventi di qualsiasi specie, in quanto ciò può portare a diminuzione dell'adesione. Applicare quindi almeno 3 mani (consigliamo 5 mani) di UNIVERSAL PRIMER copme protettivo anticorossivo.

VETRORESINA: Nel caso di applicazione su vetroresina, è necessaria un'accurata carteggiatura con carta abrasiva a grana media (n. 150). Per una prevenzione anti osmosi consigliamo l'applicazione di almeno 3 mani. Come aggrappante applicare una mano.

LEGNO: Carteggiare la superficie con carta a grana media (120-180). Primerizzare con BARRIER diluito al 50%, quindi carteggiare ed applicare 3 mani di UNIVERSAL PRIMER.

MARLIN Srl
Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy
Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com

Applicazione:

PENNELLO o RULLO: Applicare da una a cinque mani di prodotto a seconda della superficie da trattare (vedi sopra) a distanza di almeno 6 ore una dall'altra a 20° C (non c'è intervallo massimo per la ricopertura).

SPRUZZO AIRLESS: Applicare una mano leggera (80-90 micron bagnati). Ugello consigliato 0.17-0.19, apertura da gradi da 30 a 50, pressione 1800-2200 PSI.

Tempi di asciugatura:

	10° C	20° C	30° C
FUORI POLVERE	1 ora	30 min	20 min
AL TATTO	4 ore	3 ore	2 ore
PER RICOPERTURA	12 ore	6 ore	3 ore
PER VARO	24 ore	12 ore	8 ore

Suggerimenti:

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Il prodotto può presentare una marcata separazione a causa dei pigmenti pesanti presenti nel formulato.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l'ultima mano.

Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti.

MARLIN Srl
Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy
Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com