FIX 31

TEKUĆE TRENUTAČNO LJEPILO

Izuzetno brzo tekuće trenutno ljepilo bez otapala. Visoke snage lijepljenja za dobro prilagodljive površine. Za lijepljenje porculana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.



OSOBINE

- Univerzalno.
- Trenutna visoka snaga lijepljenja.
- Prozirno, za nevidljive spojeve.
- Vodootporno (ali ne u morskoj vodi i bazenima).
- Zalijepljene predmete možete prati u perilici posuđa.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje porculana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.
- Nije pogodan za polietilen (PE), polipropilen (PP) i PTFE.

TEHNIČKI PODACI

Kemijska osnova:	etil cianoakrilat
Boja:	transparentna
Vlačna čvrstoća nakon 24 sata kod 25 °C:	
Čelik:	190 - 210 kg/cm^2
Nehrđajući čelik:	250 - 450 kg/cm^2
Aluminij:	170 - 190 kg/cm^2
Bakar:	150 - 170 kg/cm^2
PVC:	40 - 60 kg/cm^2
ABS:	50 - 70 kg/cm^2
Polikarbonat:	80 - 120 kg/cm^2
Polistiren:	30 - 45 kg/cm^2
NBR guma:	5 - 9 kg/cm^2
SBR guma:	5 - 10 kg/cm^2

UPUTA ZA UPORABU

- Površine za lijepljenje moraju biti čiste, bez prašine i masnoća.
- Zavrnite čep kako biste probili membranu na tubi i nanesite jednu ili više kapi ljepila na samo jednu od površina koje se lijepe.
- Nanesite ljepila samo koliko je potrebno da nakon pritiskanja zalijepljenih površina ostane tanki sloj.
- Površine odmah pritisnite jednu uz drugu i tako držite nekoliko sekundi.
- Vrlo je važan dobar kontakt zalijepljenih površina.
- Nakon uporabe očistite vrh ambalaže i zavrnite čep.
- Vrijeme stvrdnjavnja ovisi od vrste lijepljene podloge, uvjetima na lijepljenim podlogama, glatkoći podloge, atmosferskim uvjetima, …

- Vrijeme stvrdnjavanja na površinama:

Čelik na čelik:	10 - 30 sekundi
Nehrđajući čelik:	30 - 60 sekundi
Aluminij:	5 - 15 sekundi
Pocinčana pločevina:	30 - 90 sekundi
ABS na ABS:	5 - 20 sekundi
ABS na NBR gumu:	3 - 5 sekundi
ABS na drvo:	5 - 10 sekundi
NBR guma na NBR gumu:	5 - 10 sekundi
Drvo:	60 - 75 sekundi
Polikarbonat:	20 - 60 sekundi
Koža:	30 - 60 sekundi

PAKIRANJE

- 3 g i 3x1 g tuba
- 10 g i 20 g bočica

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca u suhom prostoru na temperaturi između 20 °C i 25 °C. Za duže skladištenje preporučujemo skladištenje u hladnjaku.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.