Tehničke informacije

PREMIUM GLET

disperzivna masa za izravnavanje unutarnjih zidova



Opis

Prirodno bijela pastozna disperzivna masa za fino gletanje unutarnjih zidnih i stropnih površina, popunjavanje manjih udubina, pukotina i rupica u podlozi. Spremna za upotrebu.

Područje primjene

Koristi se za građevinske podloge kao što su: fine mineralne žbuke, vlakneno-cementne i gips-kartonske ploče, ploče od iverice, beton (star najmanje 1 mjesec), neožbukane zidove od porobetona.

Gustoća

1,5 – 1,65 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 70±1 % (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(a), 30 g/l; maks. 3 g/l (HRN EN ISO 11890-1).

Karakteristike prema HRN EN 15824

čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1542)	≥ 0,3 MPa
toplinska provodljivost (HRN EN ISO 6946)	0,76 W/mK

Priprema površine

Podloga mora biti suha, čvrsta, čista, nesmrznuta, bez iscvjetavanja i ostataka oplatnih ulja. Za učvršćivanje podloge i osiguranje trajne veze između podloge i mase za izravnavanje potrebno je slabo upojne podloge (npr. stare završne žbuke, stari premazi, glatki betoni i dr.) premazati impregnacijom *Simpra universal primer* razrijeđenim vodom u omjeru 1 : 3. Premium glet se može nanijeti 6 sati nakon impregniranja podloge u normalnim uvjetima temperature i relativne vlage zraka (T = 20 °C, rel.vl = 65 %).

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu. Čuvati izvan dohvata djece.

Priprema materijala

Promiješati u originalnoj ambalaži ručno ili sporookretajućom mješalicom. Premium glet je spreman za upotrebu za ručni nanos (ne razrjeđuje se!), a za strojni nanos razrjeđuje se maksimalno s 3 % vode.

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr

PREMIUM GLET

disperzivna masa za izravnavanje unutarnjih zidova

Nanošenje materijala

Nanosi se se u 1 − 2 sloja ovisno o ravnosti podloge. Materijal nanijeti nehrđajućoj čeličnom gladilicom na podlogu, višak materijala ukloniti također čeličnom gladilicom, a površinu odmah fino zagladiti. Nakon sušenja prvog sloja od minimalno 24 h, preporučujemo površinu prebrusiti kružnim pokretima brusnim papirom ručno ili strojno te ju otprašiti. Nanijeti drugi sloj gleta, zagladiti ga te nakon sušenja ponovo prebrusiti površinu finim brusnim papirom (strojno ili ručno brušenje, preporuka brusnog papira br. 220) i otprašiti. Za strojno nanošenje glet masu nanijeti prskanjem, dobro razvući po površini i odmah fino zagladiti metalnim gleterom, nanijeti u dva sloja. Po potrebi prije strojnog nanosa glet razrijediti s 3 % vode i dobro izmiješati.

Disperzivni premazi mogu se nanositi na potpuno osušeni, obrušeni, otprašeni i impregnirani završni sloj gleta.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svjetlost.

Uvjeti rada

Prilikom ugradnje temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od +5 °C i viša od +30 °C, a relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80 %. Niske temperature produžuju, a visoke skraćuju vrijeme vezanja materijala. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.

Potrošnja

0,5 − 0,75 kg/m² po mm debljine sloja (ovisno o ravnosti površine).

Debljine nanosa

1 − 2 mm u jednom nanosu, maksimalno 3 mm u dva nanosa.

Međupremazni interval

Međupremazni interval je oko 12 sati u normalnim uvjetima temperature i relativne vlage zraka (T = 20 °C, rel.vl = 65 %).

Rok valjanosti

1 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Premium glet je ispitan prema normi HRN EN 15824 (Broj izjave o svojstvima: 05). Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama.

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr

PREMIUM GLET

disperzivna masa za izravnavanje unutarnjih zidova

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 16.02.2026.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr