Capatect Putzgrund

Zapunjujući, pigmentirani temeljni premaz na bazi vode za sve Capatect završne žbuke.

Opis proizvoda

Primjena

Temeljni premaz i sredstvo za bolje prijanjanje za sve Capatect završne žbuke na mineralnim podlogama kao i za Capatect fasadne sustave za izolaciju, koji se može toniranti u nijansi koja odgovara završnoj žbuci. Kombinacija veziva akrilatnog polimera, silikonske smole i silikata (ASS).

Svojstva materijala

- Jednostavne obrade
- Vodorazrjediv
- Paropropustan
- Slabog naprezanja
- Ekološki prihvatljiv
- Regulira upojnost podloge
- Poboljšava prionjivost

Pakiranje/Veličina pakiranja

Veličina pakiranja:
7 kg Capatect Putzgrund
25 kg Capatect Putzgrund

Nijanse

Bijela.
Može se nijansirati sa tonerima AmphiColor-Volltonfarben ili se može isporučiti tvornički nijansirana u željenoj nijansi.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Zaštićeno od topline od izravne sunčeve svjetlosti. Uskladištivo 1 godinu.

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,60 g/cm³
Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ prema EN ISO 7783	cca. 355

Specifikacija karakterističnih vrijednosti su prosječne vrijednosti ili približne vrijednosti.
Zbog korištenja prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu neznatno varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Primjena

Prikladne podloge

- Armirni slojevi s Capatect masama za lijepljenje i ispunu (prije završnog nanošenja Capatect strukturnih žbuka)
- Donje žbuke iz grupe mortova P II, P III
- Beton
- Gipskartonske ploče ili donje žbuke iz grupe P IV+V u unutarnjem prostoru
- Drvene ploče i ploče za montažne kuće



Priprema podloge	Podloge moraju biti čiste, suhe, nosive, bez oštećenja i tvari koje razdvajaju. Nove donje žbuke ostaviti da se osuše barem 3 do 4 tjedna. Kod primjene u sklopu Capatect EPS izolacijskih sustava, armirni sloj mora biti potpuno vezan i suh.
Priprema materijala	Capatect Putzgrund **treba temeljito promiješati** i nerazrijeđenog nanijeti valjkom. Za podešavanje konzistencije se može dodati do 5% vode. Pastozne Capatect završne žbuke uvijek zahtijevaju prethodno grundiranje. Iz tog razloga se Capatect Putzgrund nanosi u istoj nijansi kao i završna žbuka, najbolje valjkom. Općenito, vrijede naše Capatect upute za obradu.
Način primjene	Četkom - Valjkom - Špricanjem
Potrošnja	Capatect Putzgrund: cca. 0,2 kg/m^2. Stvarna potrošnja ovisi o vrsti i stanju podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom probnog polja. Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda temelje se na iskustvu i nisu obvezujuće. **Zbog nijansiranja/toniranja (pigmentacije) moguća su odstupanja u potrošnji.**
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	**Temperatura obrade i sušenja za okolni zrak, materijal i podlogu:** Ne raditi na temperaturi nižoj od + 5 °C, direktnoj sunčevoj svjetlosti, kiši ili jakom vjetru. Oprez u slučaju da prijeti noćni mraz!
Vrijeme sušenja	Pri + 20 ^{0}C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 sata površinski suh, a nakon 12 sati se može premazivati. Pri nižoj temperaturi i višoj vlažnosti zraka ta vremena se produljuju.
Čišćenje alata	Odmah nakon uporabe s vodom.
Napomena	Kako bi se izbjegao utjecaj kiše tijekom faze sušenja, po potrebi zaštititi ceradom.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on, reakcijsku smjesu: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.
Odlaganje	Tekuće ostatke materijala odložiti na sabirno mjesto starih boja/lakova, a osušene ostatke materijala odložitr kao građevinski otpad ili kao komunalni ili kućni otpad.
Ostali podaci	**HOS**: Kat A(h), 30 g/l. Ovaj proizvod sadrži maks. 1 g/l HOS. Kod otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100) EWC/EAK: 08 01 12 Klasa ugrožavanja vode: WGK 1, neopasan za vodu Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Proizvod je namijenjen isključivo za profesionalnu upotrebu.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88