

<b>Opis:</b>	HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 02040 je brzосуšeći uretansko-alkidni lak svilenkastog sjaja. Postiže otpornost na trošenje i abraziju unutar nekoliko sati od nanošenja. Odlikuje ga dobra otpornost na morsku vodu, sunčevo zračenje i nepovoljne vremenske uvjete.
<b>Preporučena uporaba:</b>	Za primjenu na novom drvu, kao i na prethodno lakiranom drvu, izvana i iznutra, iznad vodne linije.
<b>Raspoloživost:</b>	Proizvod je dio europskog asortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.
<b>FIZIKALNE KONSTANTE :</b>	
Šifra nijanse/Nijansa:	00000/ Proziran
Izgled premaza:	svilenkast sjaj
Volumni sadržaj suhe tvari, %:	42 ± 1
Teoretska izdašnost:	16.8 m <sup>2</sup> /l [673.7 sq.ft./US gallon] - 25 mikrometara
Plamište	38 °C [100.4 °F]
Specifična težina:	0.9 kg/litra [7.7 lb / američki galon]
Suh na dodir:	3 h 20°C 6 h 10°C
Osušite kako bi bilo moguće brušenje:	24 h 20°C 48 h 10°C
Sadržaj HOS:	442 g/l [3.7 lb / američki galon]
Rok skladištenja:	5 godine 25°C
<i>Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPELOVE grupacije.</i>	
<b>PODACI O PRIMJENI :</b>	
Način nanošenja:	Kist/Jastučić za boju
Razrjeđivač (max. vol.):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Kist/Jastučić za boju): maks.. 20%.
Čišćenje alata:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Potrebna debljina filma, suh:	25 mikrometara [1 mils]
Potrebna debljina filma, mokar:	50 mikrometara [2 mils]
Međupremazni interval, min:	4 h 20°C 8 h 10°C
Međupremazni interval, max:	2 dan(a) 20°C 4 dan(a) 10°C
<b>Mjere sigurnosti:</b>	Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPELOVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.

PRIPREMA POVRŠINE:	<p><b>Priprema:</b> Površine uvijek moraju biti čiste i suhe te na njima ne smije biti ulja. Očistite površinu, odstranite eventualne ostatke ulja i maziva odgovarajućim deterdžentom te izbrusite suhim brusnim papirom. Pažljivo odstranite prašinu slatkom vodom.</p> <p><b>Novo drvo:</b> Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. Suhu, čistu površinu zasiti odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva i ostaviti da se osuši. <b>Šperploča:</b> Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. Na suhu i čistu površinu nanijeti odgovarajuću impregnaciju za drvo. <b>Tikovina:</b> Površinu trebata temeljito odmastiti odgovarajućim odmašćivačem. <b>Prethodno lakirano drvo s oštećenjima:</b> Možda će biti potreban tretman sredstvom za drvo. <b>Prethodno lakirano drvo:</b> Površinu izbrusiti, očistiti i ostaviti da se osuši.</p>
NANOŠENJE PROIZVODA:	<p><b>Metoda:</b> Nanijeti prvi premaz proizvoda razrijeđenog specificiranim sredstvom HEMPEL'S THINNER: maks.. 20%. Nanijeti drugi premaz razrijeđenog proizvoda: maks.. 10%. Naposljetku nanesite 3 premaza proizvoda. Prema potrebi dodajte razrjeđivač kako biste potpomogli u nanošenju. Kako biste postigli glatku površinu, preporučujemo brušenje između premaza (radi uklanjanja prašine). Preporučuje se i da DURA-GLOSS VARNISH zamijeni DURA-SATIN VARNISH kao prvi i drugi razrijeđeni premaz kako bi se poboljšala svojstva brtvila.</p> <p><b>Prethodno lakirano drvo:</b> Nanijeti 3 premaza proizvoda.</p>
UVJETI NANOŠENJA :	<p>U trenutku nanošenja površina mora biti potpuno čista i suha, s temperaturom iznad rosišta, kako bi se spriječila kondenzacija. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti: 16%. Nemojte nanositi na mjestu izloženom izravnom sunčevom zračenju. U skućenom prostoru osigurati odgovarajuću ventilaciju u toku nanošenja i sušenja. Lakiranje se treba dovršiti 3-4 sat(a/i) 20°C, 6-8 sat(a/i) 10°C, najkasnije prije pojave rose.</p>
PREPORUČENI DETERDŽENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
PRETHODNI PREMAZ:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (za novo drvo) HEMPEL'S SEALER 05991 (za šperploču)
SLJEDEĆI PREMAZ:	Ne postoji.
NAPOMENE:	<p>Proizvod se može nanositi raspršivačem. Za više informacija obratite se HEMPEL.</p> <p>Amonijačna voda može dovesti do promjene nijanse na hrastovini, mahagoniju i tikovini.</p>
Zamješavanje:	Prije upotrebe dobro promiješati proizvod..
Debljine filma/razrjeđivanje:	Ovisno o namjeni i području primjene, može se specificirati i u nekoj drugoj debljini filma od one koja je navedena. To će izmijeniti vrijednost koja je dana za izdašnost i može utjecati na sušivost i međupremazni interval. Razrjeđivanje i dalje održavajte na minimumu kako biste osigurali postizanje ispravne debljine filma. Količina razrjeđivača ovisi o uvjetima nanošenja: temperaturi, ventilaciji i podlozi.
Uvjeti skladištenja:	Treba izbjegavati izlaganje zraku i oscilirajućim temperaturama. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na sljedećim temperaturama: 5°C - 35°C.
Nanošenje sljedećeg premaza:	U slučaju prekoračenja maksimalnog međupremaznog intervala očistiti slatkom vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu. Ako je površina onečišćena uljem i zagađivačima, temeljito ih odstraniti pomoću odgovarajućeg deterdženta, površinu isprati slatkom vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu.
Nota:	<b>HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 02040</b>
Izdano:	HEMPEL A/S <span style="float: right;">020400000</span>

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na [www.hempel.hr](http://www.hempel.hr).

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvod se isporučuje i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Proizvođač i Prodavalac odriče a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.