

Caparol-Haftgrund

Temeljni vezni sloj za disperzivne i disperzivno silikatne boje za unutarnje radove. Minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala.



Opis proizvoda

Namjena	Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne temeljne premaze u unutarnjim prostorima, prije završnih premaza plastičnim disperzivnim bojama ili disperzivno-silikatnim bojama. Prethodni premaz za poboljšanje vezanja na glatkim, nosivim podlogama, npr. na gips-kartonskim pločama, betonu, gipsanim i gotovim žbukama iz skupine žbuka PIV i PV, kao i građevinskim gipsanim pločama. Kao temeljni premaz za bolje hvatanje prije tapeciranja bilo koje vrste na glatkim, slabo upojnim podlogama.
Svojstva	■ laka obrada, razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš i slabi miris ■ difuzivnost, s_d vrijednost 0,03 m (uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama) ■ vrlo jako vezanje za podlogu ■ izjednačavanje upojnosti ■ dobra pokrivna moć ■ temeljni premaz za kasnije nanošenje disperzivno silikatnih boja na podlogama koje ne siliciraju
Osnova materijala	Modificirana plastična disperzija prema DIN 55945.
Pakiranje / Veličina pakiranja	■ Standardna roba: 5 l, 12,5 l ■ Caparol-Haftgrund Airfix: 25 l, 120 l
Nijanse	Bijela Caparol-Haftgrund se može nijansirati s najviše 25 % boja CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. Caparol-Haftgrund se može strojno nijansirati na ColorExpress sustavu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.
Skladištenje	Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,7 g/cm³



Obrada

Prikladne podloge	Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.
Priprema podloge	Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".
Razrjeđivanje	Isključivo vodom.
Izrada premaza	Nerazrjeđen. Na konzistenciju za obradu podesiti s najviše 3% vode ili CapaSol LF.
Potrošnja	Na glatkim površinama 150 - 200 ml/m ² . Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.
Uvjeti za rad	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +8 °C za okolni zrak i podlogu.
Alat	Caparol-Haftgrund se može nanositi valjkom (valjci sa dlakom duljine 14-16 mm), kistom / četkom i prskalicom. Airless nanošenje: Kut prskanja: 50° Sapnica: 0,021 - 0,025 inča Pritisak prskanja: 150 - 180 bara Pištolj opremiti grubim filterom za disperziju (zeleni). Kod nanošenja prskalicom boju dobro promiješati i procijediti.
Čišćenje alata	Uređaje za rad isprati vodom nakon uporabe.
Savjet	Podnošljivost: Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Caparol-Haftgrund miješati samo sa CapaSol LF, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Upute

Stručna mišljenja	Prikladnost za primjenu u unutarnjim prostorima ocijenjena u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), a proizvod je dobio TÜV oznaku kvalitete "provjereno bez štetnih tvari". Stručno mišljenje se može dobiti na zahtjev.
Pozor (stanje u vrijeme tiska)	Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati vodom. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu/aerosol. Ne izlijevati u kanalizaciju. Pobliži podaci: vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Zbrinjavanje otpada	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS kategorija i granična vrijednost	A(a): 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži najviše < 1 g/l.
Šifra proizvoda Boje i lakovi	M-GP01
Deklaracija o sastojcima	Disperzija akrilne smole, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi
Stručni savjeti	U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vas dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Servisni centar za potrošače	Tel.: 00 385 1 33 737 31 Fax: 00 385 1 33 737 33 E-mail: caparol@inet.hr

Tehničke informacije br. 658 · Stanje: svibanj 2011.

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88