



I1/R1



# DISPERVAN

**VRSTA PROIZVODA**

DISPERVAN je boja za fasade na bazi vodene emulzije polimernih veziva, pigmenata, punila i pomoćnih sredstava. Lako se nanosi, dobro prijanja na podlogu, otporna je na habanje, na srednje opterećene klimatske uvjete, svjetlootporna, otporna na alkalijske i paropropusne.

**ASORTIMAN**

Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje CHROMOS

SVJETLOST može se dobiti čitav niz nijansi iz naše TON KARTE.

**RAZRJEĐIVAČ**

Čista voda.

**IZGLED PREMAZA**

Gladak, mat.

**SADRŽAJ SUHE TVARI**

63-66 %

**VISKOZITET**

9 000-11 000 mPa·s prema HRN EN ISO 2555:2008

**IZDAŠNOST**

4-5 m<sup>2</sup>/l , ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

**GUSTOĆA**

1,45 – 1,55 kg/l

**HOS VRIJEDNOST**

HOS kategorija i granična vrijednost:  
A(c),40 g/l(2010);ovaj proizvod sadrži:maks.35g/l

**PODRUČJE PRIMJENE**

DISPERVAN služi za zaštitu i dekoraciju novih fasadnih površina (žbuka, beton, azbest, cement i dr.) kao i za obnovu starih naličja na bazi vodenih disperzija ili akrilnih, otapalnih premaza.

**NAČIN NANOŠENJA**

Podloga na koju se nanosi DISPERVAN mora biti suha, oslobođena slabo vezanih slojeva i čista. Preporučuje se uvijek, a naročito kad je podloga siromašna vezivom (pjeskasta, sklona prašenju) impregnirati SIMPRA univerzalnom fasadnom impregnacijom. Nakon sušenja impregnacije boja se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja. Drugi se sloj nanosi tek nakon potpunog sušenja prvog sloja, nerazrijeđen ili razrijeđen s 5-10 % vode. Ako se podloga ne impregnira, preporučuje se nanošenje u tri sloja pri čemu se prvi sloj razrijedi s 30 % vode, a druga su dva nerazrijeđena ili razrijeđena s najviše 5-10 % čiste vode. Može se nanositi na podlove čija je temperatura od +5 do +35 °C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca! Bojenje fasadnih površina po kiši, magli ili jakom vjetru nije dopušteno! Kod visoke vlažnosti zraka može se očekivati duže sušenje. Sveže premazane fasadne površine treba barem 24 sata zaštititi od kiše, sunca i vjetra! Po prekidu rada ambalažu s bojom treba dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.

**MEĐUPREMAZNI INTERVAL**

6 – 10 sati (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %)

**SKLADIŠTENJE**

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseganja sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C.

**ROK VALJANOSTI**

1,5 godina

**NAPOMENA**

Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline.  
DISPERVAN boja za fasade nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolj!