

# FINAL ŽBUKA SILIKATNA ZAGLAĐENA 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

<b>VRSTA PROIZVODA</b>	Tankoslojna žbuka na bazi kalijeveg vodenog stakla. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Ima karakterističnu ravnomjerno zaglađenu strukturu. Iznimno je paropropusna i vodoodbojna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni. Sastavni je dio FINALIT i FINALIT S sustava za vanjsku toplinsku izolaciju ispitano prema HRN EN 13499:2004.
<b>ASORTIMAN</b>	Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje "CHROMOS –SVJETLOST" može se dobiti širok spektar nijansi.
<b>RAZRJEĐIVAČ</b>	Kemosil silikatna impregnacija, maksimalno 2%.
<b>IZGLED PREMAZA</b>	Ravnomjerno zapunjena zrnata struktura.
<b>SUŠENJE</b>	Nakon 6 sati suha na dodir. Potrebna zaštita od oborina 24 sata nakon nanošenja u normalnim uvjetima temperature i relativne vlage (T= 20°C; rel. vl.= 65%).
<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>	Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknecementne i gips-kartonske ploče, ploče od iverice), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.
<b>NAČIN NANOŠENJA</b>	Podloga mora biti glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +8°C i niža od +30°C, relativna vlaga zraka treba biti manja od 80% prilikom nanošenja i sušenja žbuke. Obavezno je nanošenje temeljnog premaza <b>Finalgrunda Uni!</b> Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah ili nekoliko minuta nakon nanošenja žbuku zagladimo kružnim potezima tvrdom, plastičnom gladilicom. <b>Žbuku različitih proizvodnih šarži potrebno je egalizirati prije ugradnje.</b>
<b>MEĐUPREMAZNI INTERVAL</b>	Žbuka se nanosi 24 sata nakon nanošenja temeljnog premaza.
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>	80 – 85 %
<b>KOEFICIJENT TOPLINSKE PROVODLJIVOSTI <math>\lambda_{10, dry}</math></b>	0,76 W/mK
<b>KOEFICIJENT PAROPROPUSNOSTI <math>\mu</math></b>	93
<b>VRIJEDNOST <math>s_d</math></b>	0,64 m (mjereno na temeljnom sloju Finalterm; debljina žbuke 2 mm)
<b>IZDAŠNOST</b>	SZg 1,0 mm 1,8 kg/m <sup>2</sup> SZg 1,5 mm 2,5 kg/m <sup>2</sup> SZg 2,0 mm 3,4 kg/m <sup>2</sup> SZg 2,5 mm 4,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>PAKIRANJE</b>	25 kg
<b>SKLADIŠTENJE</b>	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +30 °C. NE SMIJE SMRZNUTI!
<b>ROK VALJANOSTI</b>	Najmanje 1 godina u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!