

VRSTA PROIZVODA	HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt lak je brzосуšivi antikoroziivni dekorativni premaz za metal i drvo izrađen na bazi modificiranog alkidnog veziva, organskih/anorganskih pigmenata i silikonskih dodataka. Karakteriziraju ga izvanredne mehaničke osobine, otpornost na atmosferilije, ulje i blage kemikalije.
ASORTIMAN	12 nijansi prema HARDLUX ton karti.
RAZRJEĐIVAČ	HARDLUX hammerschlag razrjeđivač (ne sintetički ili nitro!)
IZGLED PREMAZA	Sjajan, s "hammerschlag" efektom
SUŠENJE	Slijedeći sloj se može nanositi u intervalu od 30 minuta do 8 sati ili nakon 6 tjedana.
SADRŽAJ SUHE TVARI	51-56% (težinski), 34-40% (volumno)
VISKOZITET	3000-4000 mPa·s po HRN EN ISO 2555:2008
IZDAŠNOST	Kod primjene kistom: 4-5 m ² /l u jednom sloju
PAKIRANJE	0,75 L
GUSTOĆA	0,9 – 1,1 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(I), 500 g/l(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 499g/l
PODRUČJE PRIMJENE	Služi kao antikoroziivni i dekorativni premaz za sve vrste metala te za dekoraciju drvenih površina. Primjena na metalu: Može se koristiti kao jednoslojni premaz, direktno na metal, ali trajnost zaštite (pogotovo na obojenim metalima) znatno se povećava nanošenjem jednog sloja KEMODUR S univerzalne brzосуšive temeljne boje za metal te potom jednog sloja HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt laka. Pri nanošenju prskanjem, HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt lak može se nanijeti već 30 min nakon nanošenja KEMODURA S. Sve slojeve laka potrebno je nanijeti unutar 8 sati. Primjena na drvu: za postizanje najboljeg efekta, preporuča se drvo (pogotovo meko drvo) prethodno premazati slojem KEMOCEL temelja za suho brušenje te ga nakon 30 min. prebrusiti, otpašiti i zaštititi slojem HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt laka.
NAČIN NANOŠENJA	Na čvrstu, suhu i čistu površinu prebrusenu grubim brusnim papirom nanosi se kistom/valjkom (razrijeđen s 10-15 % HARDLUX hammerschlag razrjeđivača) ili prskanjem (razrijeđen s 30-35 % HARDLUX hammerschlag razrjeđivača), u nekoliko tanjih premaza, pogotovo na okomitim površinama, poštujući ograničenja u prešpricavanju. Poželjno je da debljina suhog filma bude oko 100 mikrometara. Temeljito miješati boju prije i tokom upotrebe! Provjeriti pokrivenost kuteva i rubova (zbog ograničenja u premazivanju).
NAPOMENA	Za razrjeđivanje i pranje pribora koristiti isključivo HARDLUX hammerschlag razrjeđivač!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	2 godine, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Chromos
Svjetlost

HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt lak

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr