

VRSTA PROIZVODA	HARDLUX metalni efekt lak je završni premaz izvanrednih mehaničkih osobina, otpornosti na atmosferilije, ulje i blage kemikalije. Termički je stabilan do 120°C.
ASORTIMAN	crni, sivi, antracit
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	METALNI EFEKT
SUŠENJE	Suho na dodir: 2 - 3 h/20 °C, uz 65% relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju; potpuno suho: 16 - 24 h.
SADRŽAJ SUHE TVARI	težinski: (80 ± 3)%, ovisno o nijansi
VISKOZITET	2000-5000 mPa·s po HRN EN ISO 2555:2008
IZDAŠNOST	10-12 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 40 μ
PAKIRANJE	0,75 L
GUSTOĆA	1,5-1,6 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500 g/l(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 470g/l
PODRUČJE PRIMJENE	HARDLUX metalni efekt lak služi kao završni, zaštitni i dekorativni premaz za površine na kojima se želi postići izgled kovanog željeza.
PREDHODNI PREMAZ	KEMOLUX temeljna boja za metal/KEMOLUX brzосуšiva temeljna boja za metal/KEMOLUX UNIVERZALNA brzосуšiva temeljna boja za metal/KEMODUR S univerzalna brzосуšiva temeljna boja za metal.
NAČIN NANOŠENJA	HARDLUX metalni efekt lak nanosi se prskanjem, u dva sloja s međupremaznim intervalom od najmanje 16 sati, na površine prethodno zaštićene odgovarajućom temeljnom bojom za metal. Kistom i valjkom nanosi se u dva sloja, ali samo na male površine prethodno zaštićene odgovarajućom temeljnom bojom. Razrjeđuje se s 5 – 15% razrjeđivača, ovisno o načinu primjene.
DEBLJINA FILMA	Preporuča se debljina suhog filma od 40 μ
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Minimum: 16 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	36 mjeseci, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!