



KEMOLUX - VENTILIRAJUĆA OSNOVNA BOJA

I1/R1

VRSTA PROIZVODA

KEMOLUX ventilirajuća osnovna boja za građevnu stolariju je zračno sušivi alkidni premaz koji omogućuje "disanje" drva. Omogućuje sušenje (ventiliranje) drva, a sprečava da drvo upija kondenzacijsku ili oborinsku vlagu.

ASORTIMAN

KEMOLUX - ventilirajuća osnovna boja bijela.

RAZRJEĐIVAČ

Sintetični razrjeđivač

IZGLED PREMAZA

Mat

SUŠENJE

-na prašinu: 2-3 sata
-potpuno suho: 24 sata

SADRŽAJ SUHE TVARI

75 %

VISKOZITET

120-130" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C

IZDAŠNOST

10-12 m²/l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30µm.

GUSTOĆA

1,45-1,55 kg/l

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost:
A(g), 350g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 350 g/L

PODRUČJE PRIMJENE

Građevna stolarija i drugi predmeti od drva. Koristi se kao temeljni premaz ili međupremaz u sistemu s KEMOLUX sintetičnim lakovima. Nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem.

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

Najmanje 16 sati, a najviše 14 dana. Ako se ovo vrijeme prekorači, preporučuje se prije nanošenja pokrivnog premaza(ili drugog temeljnog premaza) lagano brušenje brusnim papirom.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg-a sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C.

ROK VALJANOSTI

5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr