

KEMOSIL IMPREGNACIJA

VRSTA PROIZVODA	KEMOSIL impregnacija je vodena disperzija akrilatnog kopolimera i alkalijskih silikata.
ASORTIMAN	KEMOSIL impregnacija.
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivanje nije potrebno.
IZGLED PREMAZA	Bezbojan, mat.
SADRŽAJ SUHE TVARI	12,00%
VISKOZITET	10-15" po HRN EN ISO 2431:1999 pri 20°C
IZDAŠNOST	5-10 m ² /l, ovisno o upojnosti podloge
GUSTOĆA	1,04 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 15g/L
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOSIL impregnacija je vodena silikatna disperzija koja prodire duboko u podlogu te povezuje slabo vezane čestice i ujednačava upojnost podloge. Koristi se za impregniranje površina na koje će se nanositi KEMOSIL silikatna boja za fasade. Može se nanositi na sve vrste novih i starih mineralnih podloga. Podloga mora biti stara najmanje 28 dana!
NAČIN NANOŠENJA	Podloga na koju se nanosi KEMOSIL impregnacija mora biti suha, čista i otprašena. Oštećenja na starim podlogama treba sanirati odgovarajućom žbukom. Prije upotrebe impregnaciju treba dobro izmješati! Na dobro pripremljenu podlogu nanosi se nerazrijeđena, četkom ili valjkom u jednom sloju. Nakon upotrebe pribor je potrebno temeljito oprati vodom. Prvi sloj KEMOSIL silikatne boje nanosi se najranije 3 dana nakon nanošenja impregnacije! Prije nanošenja boje potrebno je zaštititi sve drvene, staklene i metalne površine. Poprskana mjesta odmah očistiti vodom!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	1 godina
NAPOMENA	KEMOSIL impregnacija nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!