

MAESTRO IMPREGNACIJA

VRSTA PROIZVODA	MAESTRO impregnacija je brzосуšivi jednokomponentni premaz, izrađen na bazi visokokvalitetnih modificiranih veziva.
ASORTIMAN	MAESTRO impregnacija
RAZRJEĐIVAČ	Impregnacija se ne razrjeđuje. Pribor prati MAESTRO sredstvom za pranje.
IZGLED PREMAZA	Odlikuje se smanjenim ili svilenkastim sjajem i punoćom filma.
SUŠENJE	suho na dodir: 15 – 20 min/20 °C uz 65 % rel. vlage i dobru prozračnost. potpuno: 1 – 2 sata
SADRŽAJ SUHE TVARI	oko 10 %
VISKOZITET	60-80", HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm
IZDAŠNOST	8 – 12 m ² /l
PAKIRANJE	MAESTRO impregnacija 1,45 l; 2,9 l – u garniturama polumata i mata; 1 l; 4 l; 10 l – pojedinačno
GUSTOĆA	0,8 – 0,9 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(h),750g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 750g/L
PODRUČJE PRIMJENE	Koristi se kao osnovni, impregnacijski sloj u sustavu površinske obrade parketa i drugih drvenih površina, za sprječavanje (ublažavanje) promjene boje drva nakon lakiranja.
NAČIN NANOŠENJA	MAESTRO impregnaciju prije upotrebe dobro promiješati! Nanositi u jednom sloju kistom, specijalnim valjkom kratkih dlačica ili gleterom. Podloga (parket) mora biti suha, odmašćena, prebrušena (brusnim papirom br. 150) i čista. Dopuštena vlažnost parketa: 8 – 10 %. Osušeni sloj impregnacije se ne brusi.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Kod optimalnih uvjeta rada od 18 – 22 °C, relativne vlažnosti 65 % i dobru ventilaciju, na MAESTRO impregnaciju može se nakon 2 sata nanositi MAESTRO lak za parket.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	2 godine

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!