

MAESTRO tekućina za kitanje

VRSTA PROIZVODA	MAESTRO tekućina za kitanje je brzосуšiva tekućina na bazi modificiranih veziva u organskim otapalima.
ASORTIMAN	MAESTRO tekućina za kitanje.
RAZRJEĐIVAČ	Maestro tekućina za kitanje se ne razrjeđuje. Za pranje alata koristiti Maestro sredstvo za pranje.
SUŠENJE	Do 45 minuta u normalnim uvjetima (radna temperatura 18-22 °C, relativna vlažnost zraka 65-70%, vlažnost parketa između 8 i 10%)
SADRŽAJ SUHE TVARI	Okolo 20 %
VISKOZITET	100 -140 s, HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm
IZDAŠNOST	8-15 m ² /l, ovisno o podlozi
PAKIRANJE	MAESTRO tekućina za kitanje 1 l; 4 l; 10 l
GUSTOĆA	0,92 - 0,96 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 750g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 750g/L
PODRUČJE PRIMJENE	Koristi se za popunjavanje fuga, manjih oštećenja i neravnina u sustavu površinske obrade parketa.
NAČIN NANOŠENJA	Prije uporabe tekućinu je potrebno promiješati. Na prethodno obrušen parket brusnim papirom br. 60-80, nanosi se tekućina u koju je dodana drvena prašina. Tekućina se nanosi gletrom u 1-2 sloja ovisno o veličini fuga. Za popunjavanje fuga treba koristiti drvenu prašinu sa parketa koji se obrađuje kako nijansa zapunjene površine ne bi odstupala od nijanse parketa. Osušeni sloj tekućine potrebno je dobro prebrusiti brusnim papirom br. 80-100.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Nakon 1 h može se, na prethodno obrušen prvi sloj, nanositi drugi sloj Maestro tekućine (ukoliko je potrebno) ili sloj Maestro impregnacije (međupremazni interval odnosi se za normalne uvjete rada).
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	2 godine

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!