



I1/R1



# TOP GLOSS

<b>VRSTA PROIZVODA</b>	Top gloss je vodoperivi disperzivni bezbojni sjajni premaz na bazi vode izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i dodataka.
<b>RAZRJEĐIVAČ</b>	Ne razrjeđuje se.
<b>IZGLED PREMAZA</b>	Gladak, polusjajan
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>	25,00%
<b>VISKOZITET</b>	HRN EN ISO 2431:1999: 10 - 15"
<b>IZDAŠNOST</b>	0,18 – 0,20 l/m <sup>2</sup>
<b>GUSTOĆA</b>	HRN EN ISO 2811-1:2004: 1,0 – 1,02 kg/l
<b>HOS VRIJEDNOST</b>	HOS kategorija i granična vrijednost: A(b), 100g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 15g/L
<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>	Top gloss namjenjen je zaštiti i dekoraciji unutarnjih zidova. Premaz se koristi kada je potrebna dodatna zaštita zida od većih zaprljanja, u školama, bolnicama, vrtićima, hodnicima, stubištima, u zonama koje se nalaze u doticaju s ljudima. Bezbojnim sjajnim premazom Top gloss, najčešće se premazuju površine u javnim ustanovama. Na taj način omogućuje se lakše održavanje čistoće u prostorima. Zidna površina premazana Top glossom otporna je na pranje blagim otopinama deterdženata, kao i razblaženim dezinficijensima.
<b>NAČIN NANOŠENJA</b>	Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista, prebojana odgovarajućom bojom za unutarnje zidove (Kemopol, Kemopol plus, Kemopol premium). Top gloss se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, bez razrjeđivanja. Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35°C, Kod visoke vlažnosti zraka može se очekivati duže sušenje. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.
<b>MEĐUPREMAZNI INTERVAL</b>	4 – 6 sati (T = +20°C, rel. vl. = 65 %)
<b>SKLADIŠTENJE</b>	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseganja sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C.
<b>ROK VALJANOSTI</b>	18 mjeseci
<b>NAPOMENA</b>	TOP GLOSS premaz nije zapaljiv.

**NE SMIJE SE SMRZNUTI!**

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr