

VRSTA PROIZVODA

ULTRATON je visoko transparentni lazurni premaz koji površinu drva obogaćuje i daje joj puniji izgled plemenitih vrsta drva, a istovremeno čuva vidljivom njegovu teksturu. Sadrži dodatne UV filtre koji štite drvo od propadanja i na taj način pružaju dugotrajnu zaštitu drva izloženog lošim vremenskim utjecajima. Trajnost premaza ovisi o vrsti drva, načinu nanošenja premaza, a najviše njegovoj izloženosti vremenskim utjecajima.

ASORTIMAN

Proizvodi se u sljedećim nijansama:

01 bijeli, 02 bezbojni, 03 bukva, 04 jela, 05 hrast, 06 bor, 07 ariš, 08 mahagonij, 09 trešnja, 10 kesten, 11 tik, 12 palisander, 13 orah, 14 maslina, 15 zelena, 16 bagrem, 17 plava, 18 crvena, 19 siva, 20 ebanovina.

RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivanje nije potrebno, a za pranje alata koristiti naš sintetični razrjeđivač.

IZGLED PREMAZA

Mat

SUŠENJE

-prašina:3h
-potpuno:5h
-ovisno o nijansi

SADRŽAJ SUHE TVARI

Od 60%-65% ovisno o nijansi.

VISKOZITET

35" - 50" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C

IZDAŠNOST

13 - 15 m²/l u dva sloja ovisno o upojnosti i stupnju drva te načinu aplikacije.

GUSTOĆA

0.93 - 0.95 kg/l

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost:
A(e), 400g/l (2010.), proizvod sadrži maks: 399g/l

PODRUČJE PRIMJENE

ULTRATON je namijenjen za zaštitu i dekoraciju svih vrsta tvrdog i mekog drva, a kako ne sadrži biocide pogodan je i za unutarnje prostorije. Za dugotrajnu zaštitu od mikroorganizama, kod vanjskih radova te u vlažnim prostorijama potrebno je prije nanošenja Ultratona drvo zaštititi jednim slojem Lazurit impregnacije (za svijetle nijanse) ili Kemocid impregnacije (za tamne nijanse Ultratona).

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe ULTRATON treba dobro promiješati. Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti. Na suhu, čistu i otprašenu podlogu nanosi se nerazrijeđen kistom, valjkom ili prskanjem. Drvo na otvorenom treba 2 - 3 puta premazati, dok je drvo u unutarnjim prostorima dovoljno premazati 1 - 2 puta. Vremenski razmak kod nanošenja slojeva treba biti 12 - 16 h ovisno o vremenskim uvjetima. Nakon prestanka rada, ambalažu sa ostatkom dobro zatvoriti. Ne preporuča se rad na temp. nižoj od +5 °C.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od 0 do +25 °C.

ROK VALJANOSTI

5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!