

VRSTA PROIZVODA

KEMOLUX EMAJL LAK je zračno sušivi alkidni premaz izvanrednih mehaničkih osobina, otpornosti na atmosferilije, ulje i blage kemikalije. Dugo zadržava sjaj i nijansu.

ASORTIMAN

Prema KEMOLUX ton karti.

RAZRJEĐIVAČ

Sintetični razrjeđivač

IZGLED PREMAZA

Visoki sjaj ili mat, prema zahtjevu kupca.

SVOJSTVA

Kvalitetan završni premaz u alkidnim sustavima zaštite željeznih površina kao što su željezne konstrukcije, poljoprivredna mehanizacija itd.

SUŠENJE

Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međupr. interval dana
5	10	18	18	-
10	6	14	14	-
20	4	10	10	-
30	3	8	8	-

SADRŽAJ SUHE TVARI

55+/- 2%(volumno)
60 - 70% (težinski) – ovisno o nijansi

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500g/l (2010.), proizvod sadrži maks: 499 g/l

IZDAŠNOST

Raspon debljina
Tipična debljina

Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m ² /l
Suh	Mokar	
25 - 40 30	45 - 75 55	12.0 – 9.0 10.5

PAKIRANJE

18 l

GUSTOĆA

0,9 - 1,2 kg/l, ovisno o nijansi

PRIPREMA POVRŠINE

Za postizanje optimalne zaštite preporuča se da je podloga čista i suha. Sve eventuelne prljavštine potrebno je otkloniti s deterđentom i ispirati s vodom.

NAČIN NANOŠENJA

Zračnim špricanjem, četkom ili valjkom.

**GRANIČNI
ATMOSFERSKI UVJETI**

Okolišna temperatura min. +5 °C
Relativna vlažnost max. 85%
Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!



KEMOLUX EMAJL LAK

PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV

1 sloj 30 µm KEMOLUX AK temeljna boja za metal
1-2 sloja po 30 µm KEMOLUX EMAJL LAK
Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača
i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim
prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka,
na temperaturi od +5°C do + 25 °C

ROK VALJANOSTI

5 godina

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Izdaje se posebno za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr