

Ceresit CM 16

Fleksibilno ljepilo

Za postavljanje i polaganje keramičkih pločica i prirodnog kamena, u unutarnjim i vanjskim prostorima

OSOBINE

- za polaganje neupijajućih gres keramičkih pločica
- za lijepljenje „pločica na pločicu“
- za balkone i terase
- ekonomično – mala potrošnja
- dugo otvoreno vrijeme
- pogodno i za sisteme s podnim grijanjem

PODRUČJE PRIMJENE

Za polaganje i lijepljenje upijajućih i neupijajućih keramičkih pločica. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Pogodan za oblaganje podova s podnim grijanjem. Namijenjen je stvaranju fleksibilnog lijepljivog sloja i izbjegavanju unutarnjeg loma na kritičnim površinama, kao što su vanjske keramičke pločice, mozaik, drvene ploče i polirani beton ili asfalt.

PRIPREMA PODLOGE

CM 16 nanosi se na čvrste, nosive, čiste, suhe i vlažne podloge, bez razdvojivih sastojaka. Podlogu dobro očistite od tragova ulja, prašine i ostalih sastojaka koji mogu spriječiti lijepljenje. Postojeća udubljenja do dubine 5 mm, mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan prije polaganja pločica.

Unutarnji prostori:

Zidovi, termoizolacione ploče i druge visoko upijajuće porozne površine, prethodno premažite predpremazom. Nakon nanošenja predpremaza, pričekajte 4 sata.

Površine kao što su polistirenske ploče, podne ploče od prirodnog i umjetnog kamena i asfalt, ne moraju se prethodno premazivati.

Unutarnji i vanjski prostori:

Pločice se mogu direktno lijepiti na mort, cementne estrihe (28 dana stare, vlažnost ispod 2%) i betonske podloge (6 mjeseci stare).

NAČIN UPOTREBE

CM 16 izmiješajte lopaticom u čistoj vodi. Miješajte dok grudice ne nestanu. Za 25 kg CM 16 potrebno je 7 – 7,5 l vode. Ukoliko koristite samo dio sadržaja, pomiješajte 2 dijela praha s, otprilike, 1 dijelom vode. Pričekajte 10 minuta pa još jednom promiješajte. Obratite pažnju na vrijeme stvaranja kore, koje iznosi 15-20 minuta. Za nanošenje CM 16 koristite nazubljenu lopaticu, tako da je minimum 65% površine keramičke pločice prekriveno ljepilom. Ukoliko izvodite vanjske radove, nanesite ljepilo na 100% površine keramičke pločice. Svježe ljepilo odstranite vodom. Nakon stvrdnjavanja ljepilo je moguće odstraniti samo mehanički. Fugiranje je dozvoljeno nakon 24 sata. Obratite pažnju da klimatski uvjeti ubrzavaju, odnosno usporavaju stvrdnjavanje ili sušenje.

TEHNIČKI PODACI

Sastav:	na bazi cementa s mineralnim punilima i sintetičkim aditivima
Omjer nanošenja:	7 – 7,5 l vode za 25 kg
Otvoreno vrijeme:	20 minuta
Klizanje:	< 0,10 mm
Vrijeme obrade:	2,5 – 3 sata

Fugiranje: nakon 24 sata
Temperatura obrade: +5°C do +30°C
Vrijeme vezivanja: 10 minuta

OBRATITE PAŽNJU

Radove izvodite na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 16 sadrži cement, koji u kontaktu s vodom reagira alkalno. Zbog toga, pri upotrebi, zaštitite kožu i oči. U slučaju dodira s kožom, isperite vodom, a u slučaju kontakta s očima potražite liječničku pomoć.

OSTALE INFORMACIJE

Ovi tehnički podaci opisuju svojstva i primjenu proizvoda, no ne mogu zamijeniti profesionalnu praksu. Prilikom upotrebe potrebno je pridržavati se svih ostalih zahtjeva struke, mjera sigurnosti i zaštite na radu. Proizvođač jamči kvalitetu materijala, ali nema utjecaja na uvjete rada i pravilnu primjenu. Kako uvjeti pri primjeni mogu odstupati i bit različiti, od navedenih, preporučamo da napravite probu, kako bi se uvjerali da je proizvod pogodan za primjenu, u uvjetima gdje radite.

SKLADIŠTENJE:

Na suhom i hladnom mjestu do 12 mjeseci.

PAKIRANJE:

U papirnatim vrećama od 25 kg i 5 kg.

POTROŠNJA:

Dubina zuba (mm)	CM 16 (kg/m ²)
4	1,8
6	2,5
8	3,2
10	3,6

PROIZVOĐAČ/ IZVOZNIK:

Henkel Srbija d.o.o.

UVOZNIK/ INFORMACIJE:

Henkel Croatia d.o.o.

Budmanijeva 1

Tel + 385 1 6008 222

Fax + 385 1 6008 272