

# Thomsit

## P 618

### DISPERZIJSKO LJEPILO ZA PARKET

*Lijepi parkete i drvene obloge*

#### OSOBINE

- Bez otapala
- Lijepi elastično sukladno DIN-u 281
- Dobro početno prianjanje
- Visoka početna i završna snaga lijepljenja
- Pogodno za sisteme s podnim grijanjem

#### PODRUČJE UPOTREBE

Specijalno disperzijsko ljepilo s niskim udjelom vode, bez otapala, za lijepljenje parketa na upojne podlove, ivericu V100 E1, te standardne podlove od lijevanog asfalta. Thomsit P 618 pogodan je za lijepljenje: mozaik parketa, parketa u obliku letvica, masivnog parketa debljine 10 mm, lamel parketa debljine 10 mm, 3-slojnog gotovog parketa malog formata debljine 13 mm, kao i drvenih blokova. Parkete velikih formata, gotove masivne parkete, egzote (bambus, eukaliptus...) i parkete iz osjetljivog drveta (bukva, javor, jasen) lijepite Thomsit-om P 625.

#### PRIPREMA PODLOGE

Prema DIN-u 18 356, podlove moraju biti ravne, potpuno suhe, bez pukotina, otporne na pritisak i naprezanje. Upojne podlove i ploče od iverice, prethodno premažite razrijedjenim predpremazom Thomsit R 777 (1 dio vode : 1 dio R 777), te ostavite da se suši 24 sata. Neupojne podlove, kao što su: kameni podovi, keramičke pločice itd., prethodno premažite predpremazom Thomsit R 760 i nivellirajte samoizravnjavajućom masom Thomsit DH Maxi.



#### PRIMJENA

Ljepilo promiješajte i ravnomjerno nanesite na podlogu nazubljenom lopaticom B3 ili B11 (ovisno o vrsti parketa). Ljepilo nanesite samo na površinu koju možete obložiti parketom u vremenu prikladnom za rad. Pomoći klinova, između zida i parketa, ostavite razmak od min. 10 mm. Stalno provjeravajte da li ste nanijeli dovoljno ljepila. Kod parketa s utorom i perom najprije se položi jedan red za orientaciju ili se postavi fiksni graničnik. Odmah nakon polaganja uklonite razmakne klinove. Parkete možete početi brusiti nakon min. 3 dana (mozaik parkete od 10 mm nakon 10 dana). Izbjegavajte hodanje po parketima najmanje 24 sata nakon polaganja (kod montažnih parketa 48 sati). Vrijeme vezivanja ovisi o vlažnosti drveta, kvaliteti podlove i klimatskim uvjetima.

**Tehnologija za profesionalce**

# Thomsit

## TEHNIČKI PODACI

Boja:	bež
Viskozitet:	vrlo viskozno
pH-vrijednost:	cca. 7
Specifična težina:	cca. 1,4 kg/l
Utrošak:	mozaik parket 700-1400 g/m <sup>2</sup> nazubljena lopatica B3, B11 parket u letvicama montažni parket masivni parket 10 mm lamel-parket drvena obloga RE
Otvoreno vrijeme:	nema
Vrijeme pogodnosti za rad:	cca. 20 min (ovisno o temperaturi i relativnoj vlazi)
Vrijeme nakon kojeg se površina može opteretiti:	min. 24 sata, za montažni parket 48 sati
Mogućnost daljnje obrade:	najranije 3 dana, za masivni parket 10 mm 10 dana
Temperaturna otpornost za transport i skladištenje:	od +3 °C do +50 °C; zaštiti od smrzavanja
Temperaturna otpornost nakon konačnog vezivanja:	do max. +50 °C (prikladno za sisteme s podnim grijanjem)
Otpornost na vodu:	uvjetno (otporno na vlagu)

## OBRATITE PAŽNJU

Otvoreno vrijeme i vrijeme za obradu ovise o temperaturi, relativnoj vlazi i sposobnosti upijanja podlage. Za upojne podlage, porastom temperature i opadanjem relativne vlage, se skraćuju. Za neupojne podlage, snižavanjem temperature i porastom relativne vlage, se produžuju.

Ukoliko se na ljepilu uhvatila kožica (nepravilno skladištenje), uklonite je prije miješanja, kako je ne bi umiješali u ljepilo. Svježe ostatke ljepila odmah uklonite vodom. Alate i opremu za rad možete očistiti vodom. Zaštite ljepilo od smrzavanja.

Ne odlažite proizvod u prirodne vodene sisteme, odvodne kanale ili zemlju. Reciklirajte ambalažu (očišćenu i otvorenu).

**Proizvođač / Izvoznik:**  
Henkel Magyarország, Mađarska

**Uvoznik / Informacije:**  
Henkel Croatia d.o.o.  
Budmanijeva 1  
Tel 01 6008 171  
Gsm 098 309 721  
Fax 01 6008 272

[www.thomsit.com](http://www.thomsit.com)



Tehnologija za profesionalce