

Thomsit

P 685 SiCure®

Elastično višenamjensko ljepilo za masivni i gotovi parket

OSObine

- štiti podlogu od posmičnih naprezanja
- odlična dugotrajna snaga vezanja
- dugotrajna elastična veza
- za većinu podloga nije potreban predpremaz
- idealno za primjenu na suhim glazurama
- sa SiCure®Technology
 - vrlo jednostavna primjena
 - nema više zamrljanih ruku
 - mrlje se jednostavno uklanjaju
 - bez vode i otapala



PODRUČJE PRIMJENE

Jednokomponentno specijalno ljepilo vrlo niske emisije za ljepljenje svih vrsta parketa. Prikladno za upotrebu na upojnim i neupojnim podlogama. Elastično ljepljenje smanjuje posmična naprezanja i tako dugoročno izbjegavamo napetost podloge. Moderna i prihvatljiva alternativa standardnim PU ljepilima.

Nije prikladno za ljepljenje parketa u obliku drvenih blokova.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se lijepi mora biti u skladu s normama DIN 18 356, potpuno suha, čista i bez pukotina, primjerene krutosti i tvrdoće, bez razdvojivih sastojaka. Stari materijali u potpunosti očišćeni ili svedeni na minimum radi ostvarenja što bolje veze.

Kalcij sulfatne glazure u potpunosti izbrusiti. Sve podloge moraju biti u potpunosti očišćene i usisane. Ljepiti parket bez predpremaza. Glazure na bazi asfalta potrebno predhodno premazati Thomsit-om R 755. Neupojne, glatke podloge npr. keramičke pločice ili terrazzo moraju biti u potpunosti očišćene s Thomsit-om PRO 40 ili ako je potrebno ispjeskariti. Za izbjegavanje neravnina ispod parketnih elemenata preporučujemo izravnanje podloga korištenjem Thomsit samoizravnavajuće mase DH maxi u sloju od najmanje 3 mm.

PRIMJENA

Ljepilo jednoliko nanesite na podlogu lopaticama B3, B11 ili B15 ovisno o vrsti parketa. Nanesite odjednom samo toliko ljepila koliko možete postaviti parketa u roku od 30 do 45 minuta ovisno o temperaturi i ostalim utjecajima okoline. Osigurajte dobru pokrivenost,

potpunu vezu parketa i ljepila za vrijeme postave i namještanja. Izbjegavajte ljepljenje rubova. Osigurajte 10mm razmaka između parketa i zida, a distancere izvaditi tek nakon postave. Izbjegavajte hodanje po parketu najmanje 24 sata nakon postave.

VAŽNE INFORMACIJE

Masivni parket neprimjerenog omjera dužine i debljine (npr 10mm lamel parket), višeslojni / gotovi parket s MDF/HDF srednjim slojem sklonim savijanju promjenom relativne vlažnosti zraka tokom godine (zima/ljeto/zima) elastično ljepilo nemože u potpunosti preuzeti te reakcije. Za takve slučajeve mi preporučujemo Thomsit P 625 2K PU ljepilo.

OBRATITE PAŽNJU

Primjena previše ljepila, nedovoljna suhoća parketa ili podloge, može uzrokovati odvajanje od površine. Ako je relativna vlažnost veća od 75 %, temperatura podloge ispod 15°C i sobna temperatura ispod 18°C nisu zadovoljeni uvjeti za polaganje parketa. Mrlje, alat i opremu ukloniti i očistiti odmah nakon upotrebe Thomsit-om R 733.

Spremnik s nepotrošenim materijalom dobro zatvoriti, u slučaju stvaranja površinske korice prije upotrebe je ukloniti i promješati.

ODLAGANJE

Ne istresajte materijal u odvodne kanale, ostatak nepotrošenog materijala ili materijala kojemu je prošao rok uporabe ostavite da otvrdne, te ga onda deponirajte na zakonom predviđena mjesta. Prazna pakiranja pravilno deponirajte ili reciklirajte.

TEHNIČKI PODACI

Boja :		bež
Viskozitet :		pasta
Specifična težina :		1,55 kg / ltr
Potrošnja :		
Mozaik i lamel parket	lopatica B 3	750 - 900 g / m ²
Višeslojni / gotovi parket do dužine 1200mm	lopatica B 11	900 - 1200 g / m ²
Veliki formati	lopatica B 15	1100 – 1400 g / m ²
Masiv / višeslojni / seljački pod		
Radno vrijeme :		30 – 45 minuta
Mogućnost opterećenja :		nakon 24 sata
Mogućnost daljnje obrade :		nakon 24 sata, neupojna podloga nakon 48 sati
Temperatura skladištenja i transporta :		0°C do +50°C
Skladištenje :		6 mjeseci u normalnim uvjetima
Smanjenje sobnog eha :		12dB
Sadržaj pakiranja :		16 kg plastična kanta

Gore navedeni tehnički podaci dani su za uvjete 23°C i 50% rel. vlažnosti. Drugi klimatski uvjeti mogu ubrzati ili produžiti vrijeme sušenja.