

EPOXY PRIMER

Osnovna vezivna i zaštitna boja za metale (čelik, aluminij, legure, gips). Pogodna i za podvodne radove. Savršeno prijanja na stakloplastiku i drvo.

UPORABA: dobro promiješati obje komponente A:B=3:1 volumski (težinski 82:18). Nanaša se u jednom sloju na odgovarajuće pripremljene površine (odmašćene, izbrušene ili pjeskarene) najbolje kistom ili kod većih površina prskanjem. UPOTREBLJIVOST MJEŠAVINE: 8 sati kod tem. 20°C.

INTERVAL PREMAZIVANJA: min. 6 max.36 sati. Nakon toga roka potrebno prebrusiti.

POKRIVNOST:10m²/lit. RAZRJEĐIVAČ:5610

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;

Sadrži: 9.26 % ksilen CAS: 1330-20-7; 8% 4-metilpentan-2-one; isobutil metil keton CAS:108-10-1;

6.15% 1- metoksi -2-propanol CAS: 107-98-2;

4% propan -2-ol CAS: 67-63-0; 1.4% petrolej CAS: 64742-95-6; 0.735 % 1,2,4-trimetilbenzen CAS: 95-63-6; 0.196 % mesitilen;1,3,5-trimetilbenzen CAS: 108-67-8;

R10- zapaljivo; R20/21- štetno ako se udiše i u dodiru s kožom; S2 - čuvati izvan dohvata djece;S7 - čuvati u dobro zatvorenim spremnicima; S13 - čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane; S23 - ne udisati pare; S25 - spriječiti dodir s očima; S46 - ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 - koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S36/37- nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice;

HRN Z.CO.007 I.C.

