

EVEN EXTREME 2

Antivegetativni premaz izrađen na bazi BIOMETRIX TM tehnologiji druge generacije. Sastavljen je na bazi najnovijih polimera koji osiguravaju kontroliranu topivost, kvalitetu i ekstremnu trajnost, čak i protiv mikroobraštanja. Brzo se suši (2 premaza u danu). Film je kompaktan i gladak čak kad se nanosi kistom ili valjkom, primjenjuje se na motornim i plovilima na jedra, od stakloplastike, drveta ili čelika, na odgovarajuće temeljne boje. Kompatibilan je sa svim antivegetativnim bojama Veneziani kao i sa većim dijelom od ostalih proizvođača. Nije podesan za aluminijska plovila. Potrošnja: 10 m²/lit; RAZRJEĐIVAČ: 5470; SUŠENJE: na dodir 15 minuta na 20°C.

Međupremazni interval 4 sata. Porinuće nakon 8 sati na 20°C do 6 mjeseci, dobro promiješati obje komponente, ostaviti da stoji 1 sat prije nanošenja radi poboljšanja rastezljivosti. Mješavinu moramo iskoristiti u roku 7 dana. Ne koristiti odvojeno komponente.

Skladištenje: čuvati u dobro zatvorenim posudama u provjetranom prostoru

Sadržaj: 20% petrolej CAS: 64742-95-6; 10.6% 1,2,4- trimetilbenzen

CAS: 95-63-6; 3% diklofluamid; N-diklorofluorometil- N', N' dimetil - N- fenilsulfamid; CAS: 1085-98-9; 2.81% mesitien; 1,3,5-trimetilbenzen CAS: 108-67-8; 2.33% -1 metoxy -2-propanol CAS: 107-98-2; 2% etil acetat CAS:141-78-6; 1.41% propilbenzen [2] CAS: 103-65-1;

R10- zapaljivo; R32- u dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin; R43- u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R51/53- otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; R66- ponovljenim izlaganjem može izazvati sušenje i raspucalost kože; R67- pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu; S23- ne udisati pare; S29- ne izlijevati u kanalizaciju; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet