

FIBRODUR ; tik, orah, mahagonij

Dvokomponentni poliuretanski temelj za drvo u 4 boje

(magagonij, orah, tik i bezbojni). Dubinski impregnira vlakna drveta. Ojačava i popravlja površinski sloj pripremajući ga za sljedeće premaze.

UPORABA: dobro promiješati obje komponente 2:1 volumski. Nanijeti u jednom sloju kistom. Kod jako poroznih površina nanijeti dva sloja. UPOTREBLJIVOST MJEŠAVINE: 4 sata kod 20 C.

INTERVAL PREMAZIVANJA: 12- 48 sata. Prije sljedećeg nanosa prebrusiti papirom 180- 240.

RAZRJEĐIVAČ: 5780. POTROŠNJA:10 m²/l za jedan sloj. NANOŠENJE: kistom, valjkom ili špricom.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;

KOMPONENTA A SADRŽI: 34.6% ksilen CAS: 1330-20-7; 16.2% etil-acetat CAS: 141-78-6; 5.57% etilbenzen CAS:100-41-4); 3% 4-metil-pentan-2-on; izobutil mentil keton CAS: 108-10-1; R11- lako zapaljivo; R38 - nadražuje kožu; R20/21- štetno ako se udiše i u dodiru s kožom; R66-učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje i raspucalost kože; R67-pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu; S2 - čuvati izvan dohvata djece; S23 - ne udisati pare; S25 - spriječiti dodir s očima; S46 - ako se proguta hitno zatražiti savijet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 - koristiti samo u dobro prozračenim prostorima; S36/37 - nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; KOMPONENTA B SADRŽI: 34.8% 2-metoksi-1- metiletil acetat CAS: 108-65-6 ; 16.3% etil acetat CAS: 141-78-6 ; 0.2 % m- toliliden diizocijant CAS:26471-62-5

R11- lako zapaljivo; R20-štetno ako se udiše; R36-nadražuje oči; R42-udisanje može izazvati preosjetljivost; S2 - čuvati izvan dohvata djece; S23 - ne udisati pare; S46- ako se proguta hitno zatražiti savijet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 - koristiti samo u dobro prozračenim prostorima; S25 - spriječiti dodir s očima; S36/37 - nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; HRN Z. C0.007 I.B

