

TICOPREN YACHTING

Međupremaz na bazi klorkaučuka, zelene boje, dobrih izolacionih svojstva i velike otpornosti na slatku i morsku vodu. Naročito se preporuča kao izolacioni sloj kod nepoznatih starih premaza (od drugih proizvođača), kod starih antivegetativnih boja ili kod djelomičnih popravka. Odlična podloga za sve jednokomponentne završne boje i antivegetativne premaze.

UPORABA: nanjeti 3-4 sloja, kistom, valjkom ili špricom. Kod impregnacije drveta, razrijediti sa 20 % razrjeđivača 6470. Interval premazivanja 12 sati.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama.

Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 12.5%-15% ksilen CAS: 1330-20-7; 10%-12.5% petrolej CAS: 64742-95-6; 5%-7% 1,2,4-trimetilbenzen CAS: 95-63-6; 1%-3% etilbenzen CAS: 100-41-4; 1%-3% mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen CAS: 108-67-8; 0,15%-1% propilbenzen [2]; CAS: 103-65-1; HRN Z.CO.007 I.C.

R10-zapaljivo; R38- nadražuje kožu; R20/21- štetno ako se udiše i u dodiru s kožom; R52/53-štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2- čuvati izvan dohvata djece; S13-čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane; S23-ne udisati pare; S25-spriječiti dodir s očima; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51-koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S36/37-nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice;