

WOOD GLOSS

Dvokomponentni prozirni lak za drvo izvanredne otpornosti na utjecaje morske okoline. Film laka je elastičan i otporan na habanje.

UPORABA: drvo prebrusiti (papir 120-150) te odprašiti. Dobro promiješati komponente u omjeru 4:1 volumski. Upotrebljivost mješavine 3 sata! Prvi premaz razrijediti 20% radi bolje impregnacije. Nakon 8 sati razmaka među slojevima nanjeti još 3-4 premaza bez razrjeđivanja. Između slojeva površine lagano prebrusiti (papirom 180-240). Stare uredne premaze lakirati u dva sloja bez razrjeđivanja.

POTROŠNJA: 12m²/lit za 1 sloj

RAZRJEĐIVANJE: 5780 NANOŠENJE: kistom, valjkom, špricanjem.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama.

Ne izlagati sunčevim zrakama;

Sadrži: 40.7% metoksi -1-metiletil acetat CAS: 108-65-6; 17.6% ksilen

CAS: 1330-20-7; 3% etilbenzen CAS: 100-41-4;

R10- zapaljivo; R36-nadražuje oči; R20/21-štetno ako se udiše i u dodiru s kožom; S2-čuvati izvan dohvata djece; S13-čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane; S23-ne udisati pare; S25-spriječiti dodir s očima; S26-ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51-koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S36/37-nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; HRN Z.CO.007 I.C